

LINGOTE

Composiciones Químicas más frecuentes.....196



LINGOTE DE HIERRO

COMPOSICIONES QUÍMICAS MÁS FRECUENTES

s/Norma	C	Si	Mn.	P	S	
BASICO	3,2 - 4,5 %	1 % Max.	1,2 % Max.	0,12 % Max.	0,06 % Max.	Aceria
	3,5 - 4,5 %	0,5 a 1 %	0,10 / Max.	0,08 % Max.	0,04 % Max.	Fundición
Moldería L - 1	3,5 - 4,5 %	3,2 - 3,6 %	0,4 - 0,8 %	0,10 % Max.	0,05 % Max.	Fundición
Moldería L - 2	3,5 - 4,5 %	2,8 - 3,2 %	0,4 - 0,8 %	0,10 % Max.	0,05 % Max.	Fundición
Moldería L - 3	3,5 - 4,5 %	2,4 - 2,8 %	0,4 - 0,8 %	0,10 % Max.	0,05 % Max.	Fundición
Moldería L - 4	3,5 - 4,5 %	2 - 2,4 %	0,4 - 0,8 %	0,10 % Max.	0,05 % Max.	Fundición
Moldería L5 - L6	3,5 - 4,5 %	1,2-1,6% - 1,6 - 2 %	0,4 - 0,8 %	0,10 % Max.	0,05 % Max.	Fundición
NODULAR	4,22%	0,067 %	0,006 %	0,042 %	0,010 %	Fundición
	4,22%	1,08%	0,006 %	0,042 %	0,010 %	Fundición

